

PU CQ 40 - CINZA

Origen: Camargo Química — Brasil

PU CQ 40 es un sellador y adhesivo impermeable, monocomponente y de elasticidad permanente. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y a la luz solar, con excelente resistencia a envejecimiento. Es un producto no corrosivo, de poco olor y se puede pintar. Cumple con las normas ASTM C920 e ISO 11600.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso de PU CQ 40 en:

- Adhesivo sobre: hormigón, madera, vidrio, metales, piedras, materiales cerámicos;
- Sellos en carrocerías, baúles, contenedores, marcos y armazones;
- Reparación e instalación de canalones y tapajuntas;
- Relleno de juntas de dilatación, verticales u horizontales;
- Sellado y pegado en ambientes húmedos;
- Uniones diversas que requieren elasticidad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Función	Sellador elástico
Embalaje	Comercializado sobre de 600ml
Base química	De poliuretano
Aspecto	Masa viscosa
Densidad	1,18 g/cm ³

CONSUMO APROXIMADO

El consumo aproximado de PU CQ 40 es de 1 sobre por cada 6 a 8 m de junta (1x1cm).

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie donde se aplicará el poliuretano debe estar limpia, seca y libre de polvo o aceite. En el caso hormigón deberá haber curado al menos 28 días. No aplicar sobre hormigón verde. Si es necesario, utilice un cepillo metálico para limpiar el hormigón. Si es necesario, utilice un cordón de polietileno para definir la profundidad de la junta. Se recomienda proteger los lados de la superficie con cinta adhesiva.

| MÉTODO DE APLICACIÓN

Colocar el sobre o tubo en la pistola aplicadora. La boquilla de aplicación debe cortarse en un ángulo de 45°.

La temperatura ideal de aplicación es entre 5 y 35°C. Las aplicaciones a temperaturas muy altas pueden acelerar el proceso de curado y dañar la integridad del producto. Se recomienda utilizar una barra de soporte para evitar un consumo excesivo. La profundidad de la articulación de sellador debe ser la mitad del ancho de la junta. Después de la aplicación, retire la cinta adhesiva y finalice con una espátula o herramienta húmeda. Las herramientas se pueden limpiar con diluyente o alcohol mineral antes de que cure el producto. Después del curado, la abrasión es necesaria para realizar la limpieza.

Colores grises Formación de piel 70 minutos (23°C/50% H.R.) Tiempo de curado 3 mm/24h (23°C/50% RH)

Tiempo de trabajo 60 minutos

Módulo al 100% (ISO 8339) 0,4 MPa

Elongación a la rotura (ISO 8339) 500% Alargamiento a la rotura (ISO 37) > 600% Módulo de elongación 100% (ISO 8339) 0,4 MPa Resistencia a la tracción (ISO 37) 1,4 MPa Tensión de rotura (ISO 34) 10 N/mm Dureza Shore A 40 +/-5 Capacidad de movimiento conjunto (ISO 50% 11600) Resistencia a la temperatura -40 a 80°C Resistencia a los rayos UV. bueno

| RESISTENCIA QUÍMICA

PU CQ 40 es resistente al agua y a agentes químicos como: disolventes alifáticos, aceites minerales, grasas, ácidos. Orgánicos diluidos y álcalis. Poco resistente a disolventes aromáticos, ácidos de alta concentración y hidrocarburos clorados. Se pueden realizar pinturas sobre el producto una vez curado, pero se pueden realizar pruebas con productos para garantizar la compatibilidad. No se recomienda el uso de productos como esmaltes u otros a base de disolventes.

Cualquier duda sobre la resistencia del producto debe consultarse con el equipo técnico de Camargo Química, y preferentemente testado antes de su uso.

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y fresco, a una temperatura entre 5 y 25°C. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación, en embalaje a prueba de manipulaciones.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

CONTACTO

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este
Acceso Sur, Ñemby — Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060**
comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

FABRICANTE



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.