

PU CQ CONSTRUÇÃO

Origen: Camargo Química — Brasil

PU CQ CONSTRUCCIÓN

Sellador de poliuretano elástico

PU CQ CONSTRUCCIÓN es un sellador y adhesivo elástico, monocomponente, impermeable. elasticidad permanente. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y a la luz solar, Poseyendo una excelente resistencia al envejecimiento. Es un producto a base de polímeros híbridos. sintético, químicamente neutro, no corrosivo, de bajo olor y acepta pinturas a base de agua. Libre de isocianatos, disolventes, halógenos y ácidos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

PU CQ CONSTRUCCIÓN se recomienda su uso en: Tiene propiedades adhesivas sobre: hormigón, madera, vidrio, metales, piedras, materiales cerámicos; Sellos en carrocerías, baúles, contenedores, marcos y armazones; Reparación e instalación de canalones y tapajuntas; Relleno de juntas de dilatación, verticales u horizontales; Uniones diversas que requieren elasticidad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Función	Sellador elástico Embalaje Resinas de poliuretano de base química vendidas
Aspecto	Masa viscosa Sobre 870 g.
Densidad	1,60 - 1,70 g/cm ³

CONSUMO APROXIMADO:

El consumo aproximado de PU CQ CONSTRUÇÃO es de 1 sobre por cada 6 a 8 m de junta (1x1cm).

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie donde se aplicará el poliuretano debe estar limpia, seca y libre de polvo o untuosidad. En el caso hormigón deberá haber curado al menos 28 días. No Aplicar sobre hormigón verde. Si es necesario, utilice un cepillo metálico para limpiar el hormigón. Si es necesario, utilice un cordón de polietileno para definir la profundidad de la junta. Se recomienda proteger los lados de la superficie con cinta adhesiva.

| MÉTODO DE APLICACIÓN:

Colocar el sobre o tubo en la pistola aplicadora. La boquilla de aplicación debe cortarse en forma de ángulo de 45°. La temperatura ideal de aplicación es entre 5 y 35°C. Aplicaciones a temperaturas muy altas pueden acelerar el proceso de curado y dañar la integridad del producto.

| CARACTERÍSTICAS:

Después de la aplicación, retire la cinta adhesiva y termine con una espátula o herramienta. Mojado. Las herramientas se pueden limpiar con diluyente o alcohol mineral antes de que cure el producto. Después del curado, es necesaria la abrasión para realizar la limpieza.

| PU CQ CONSTRUCCIÓN

Sellador de poliuretano elástico

Formación de piel 7 - 10 minutos (23°C/50% R.H.) Tiempo de secado final/total 7 días (23°C/50% RH) Elongación de rotura 150% Tensión de rotura 0,96 MPa Resistencia a la temperatura después de -30°C a +70°C Curación Contracción después del curado Hasta 0,4 cm Dureza Shore A 40 – 55 (3 días)

| RESISTENCIA QUÍMICA:

PU CQ CONSTRUCCIÓN es resistente al agua y agentes químicos como: solventes alifáticos, aceites minerales, grasas, ácidos orgánicos diluidos y álcalis. Poco resistente a disolventes aromáticos, ácidos en alta concentración e hidrocarburos clorados. Se pueden pintar el producto una vez curado, pero se recomienda realizar pruebas con los productos para garantizar la compatibilidad. No se recomienda utilizar productos como esmaltes de uñas u otros productos a base de disolventes. Cualquier duda sobre la resistencia del producto debe consultarse con el equipo técnico de Camargo Química, y preferentemente testado antes de su uso.

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación, en embalaje a prueba de manipulaciones. Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y fresco, a una temperatura entre 5 y 25°C.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo. Utilice EPI apropiado: guantes, gafas de seguridad química;

| SELLADOR DE POLIURETANO

No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos; No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario. Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 03/2023 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

R. Alfonso Koch, 55 – Barrio Testo Central – Pomerode – SC CEP 89107-000 – Tlf. 47 3334 2435

www.camargoquimica.com.br

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

CONTACTO

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este

Acceso Sur, Ñemby — Paraguay

WhatsApp **+595 995 360060**

comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

FABRICANTE



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.